

CapaDIN

**Matowa, silnie kryjąca farba do malowania ścian i sufitów.
Bezrozpuszczalnikowa o odporna na zmywanie wg DIN 53 778.**

Opis produktu

Przeznaczenie:

Do wykonywania korzystnych cenowo powłok malarskich na ścianach i sufitach pomieszczeń.

Ze względu na dużą łatwość w obróbce i wysoką wydajność na dużych powierzchniach farba CapaDIN bardzo dobrze nadaje się do malowania całych obiektów.

Własności:

- Bezrozpuszczalnikowa - o neutralnym zapachu.
- Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska.
- Odporna na zmywanie wg DIN 53 778.
- Posiada dobre właściwości dyfuzyjne.
- Łatwa w obróbce.

Spoivo:

Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945.

Stopień połysku:

Matowy wg DIN 53 778.

Barwa:

Biała i stara biel.

Można barwić przy użyciu barwników AVA - Amphibolin Voll- und Abtönfarben lub Alpinacolor.

Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy zmieszać ze sobą w celu uniknięcia różnic kolorystycznych.

Przy zakupie min. 100 litrów w jednym odzieniu na specjalne zamówienie możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie.

Należy pamiętać, że z przyczyn fabrycznych w barwionym materiale mogą znajdować się niewielkie ilości rozpuszczalników.

Składowanie:

Przechowywać w chłodnym miejscu powyżej temp. 0°.

Uwaga:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do zbiorników wodnych.

Utylizacja:

Całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.

Kod produktu dla farb i lakierów:

M-DF01

Atesty:

Certyfikat DIN EN ISO 9001.

Opakowania:

12,5 l



Budowa powłok:

Obfita, równomierna warstwa wykonana farbą CapaDIN rozcieńczoną maks. 5% wody.

Na silnie kontrastowych oraz mocno lub nierównomiernie chłonących podłożach konieczne może być wcześniejsze nałożenie warstwy gruntującej z farby CapaDIN rozcieńczonej maks. 10% wody.

Sposób nakładania:

Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami typu airless.

Natrysk typu airless:

kąt natrysku : 50°
dysza : 0,023-0,026"
ciśnienie : 150-180 bar
Narzędzia po użyciu umyć wodą.

Zużycie:

Ok. 150 ml/m² przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich zużycie jest odpowiednio większe.

Dokładne zużycie należy ustalić na podstawie próby.

Minimalna temperatura obróbki:

+5°C dla otoczenia i podłoża.

Czas schnięcia:

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach.

W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Uwaga:

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu metodą „mokrym w mokre”.

Odpowiednie podłoża i ich przygotowanie

Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Tynki wapienno-cementowe i cementowe:

Mocne, normalnie chłoneące tynki malować bez wcześniejszej obróbki.

Piaszczące, silnie chłoneące tynki o dużych porach zagruntować preparatem Caparol Acryl-Hydrosol lub CapaSol.

Gotowe tynki gipsowe oraz anhydrytowe:

Zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Tynki z błyszczącą warstwą martwicy przeszlifować i oczyścić z pyłu. Gruntowanie wykonać materiałem Caparol-Tiefgrund TB.

Ścianki z elementów gipsowych:

Na silnie chłoneących płytach wykonać gruntowanie środkiem Caparol Acryl-Hydrosol lub Caparol-Tiefgrund TB.

Silnie utwardzane, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą z materiału Caparol-Haftgrund.

Płyty gipsowo-kartonowe:

Zeszlifować nadmiar szpachłówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowania gipsem wzmocnić materiałem Caparol-Tiefgrund TB. Gruntowanie wykonać preparatem Caparol-Haftgrund lub CapaSol. W przypadku płyt zawierających przebarwiający się składniki rozpuszczalne w wodzie podłoże należy zagruntować materiałem Caparol Filtergrund fein.

Beton:

Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i osady.

Beton komórkowy:

Warstwę gruntującą wykonać materiałem Capaplex rozcieńczonym wodą w stos. 1:3.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:

Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Powłoki nośne:

Matowe i słabo chłoneące powłoki obrabiać bezpośrednio.

Powierzchnie połyskujące i powłoki z lakierów przeszlifować. Gruntować materiałem Caparol-Haftgrund.

Powłoki nienośne:

Słabe powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych i tynków z żywic syntetycznych należy całkowicie usunąć.

Słabo chłoneące, gładkie powierzchnie zagruntować preparatem Caparol-Haftgrund. Piaszczące lub silnie chłoneące tynki o dużych porach zagruntować preparatem Caparol Acryl-Hydrosol lub CapaSol.

Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, a powierzchnie oczyścić z pyłu. Wykonać gruntowanie materiałem Caparol-Tiefgrund TB.

Farby klejowe:

Dokładnie zmyć. Wykonać gruntowanie materiałem Caparol-Tiefgrund TB.

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:

Malować bez wcześniejszej obróbki.

Tapety nie przylegające:

Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Powierzchnię zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Powierzchnie pokryte pleśnią:

Nalot z pleśni i innych grzybów usunąć mechanicznie przez zeszczotkowanie na mokro, zeszkrobanie lub zdrapanie. Powierzchnie przemyć preparatem Capatox i pozostawić do wyschnięcia. Gruntowanie wykonać w zależności od rodzaju i właściwości podłoża.

Na silnie zagrzybionych powierzchniach warstwę wierzchnią wykonać grzybobójczą farbą Indeko-W lub Malerit-W.

Powierzchnie zaplamione nikotyną, wodą, sadzą lub tłuszczem:

Zabrudzenia z nikotyny oraz plamy z sadzy i tłuszczu zmyć wodą w dodatkiem domowych środków czystości rozpuszczających tłuszcze. Powierzchnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Zaschnięte plamy z wody zeszczotkować na sucho. Izolującą warstwę gruntującą wykonać z materiału Caparol-Filtergrund fein (karta informacyjna nr 845).

Na silnie zanieczyszczonych powierzchniach warstwę wierzchnią wykonać farbą Caparol IsoDeck (karta informacyjna nr 848).

Drewno i materiały drewnne:

Malować wodorocieńczalnymi, przyjaznymi dla środowiska lakierami Capacryl Acryl-Lack lub farbą do drewna Capadur-Holzfarbe (karty informacyjne nr 960 lub nr 190).

Niewielkie ubytki:

Po odpowiedniej obróbce wstępnej należy naprawić szpachłówką Caparol-Akkordspachtel zgodnie z instrukcją obróbki i w razie konieczności zagruntować.

Konsultacje techniczne

W niniejszej karcie niemożliwe jest opisanie wszystkich występujących w praktyce rodzajów podłoży oraz sposobów ich przygotowania. W przypadku obróbki podłoży, które nie zostały opisane w powyższej karcie informacyjnej, konieczne jest skontaktowanie się z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.